

 <b>razzanelli</b> HYDRATITE	<b><u>FISSATIVO ALL'ACQUA</u></b>	ST - FISSATIVO- REV 02  Data ultima Revisione: 16/02/2018
	<b>SCHEMA TECNICA</b>	Pagina 1 di 1

### Descrizione ed Impieghi

Fissativo per idropitture, costituito da resine in dispersione acquosa opportunamente trattate per dare elevato potere ancorante e stabilizzante.

#### IMPIEGHI:

- come sottofondo per idropitture
- per uniformare l'assorbimento tra supporti di diversa natura
- per stabilizzare supporti sfarinanti

### Modalità di applicazione

- Il prodotto va diluito al 100 % con acqua pulita
- Applicare su supporti ben puliti e privi di parti incoerenti
  - Applicare 24 ore prima della stesura dell'idropittura
  - Non applicare durante la pioggia e/o su superfici gelate

**Resa:** 150 - 200 ml/mq (diluito al 100% con acqua) in funzione del grado di assorbimento della parete

**Confezione:** 16 litri

**Stoccaggio:** conservare il prodotto a temperature comprese tra i 8 °C ed i 35 °C

**Aspetto:** Liquido

**Colori:** colori da cartella

### Voce di capitolato

Pulire accuratamente i supporti da trattare, applicare il FISSATIVO della RAZZANELLI HYDRATITE S.r.l. per le Idropitture diluito al 100 % con acqua, applicare a pennello o a rullo

*I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l'ufficio tecnico.*

**Razzanelli Hydratite s.r.l.**

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy  
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701

[www.razzanellihydratite.it](http://www.razzanellihydratite.it) - [razzanellihydratite@gmail.com](mailto:razzanellihydratite@gmail.com)

Pag. 1 di 1