 razzanelli HYDRATITE	<u>LATTICE AC 900</u>	ST - LATTICE AC 900- REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 1 di 2

ADDITIVO PER MALTE ED INTONACI CEMENTIZI

Descrizione

È un prodotto costituito da resine in dispersione acquosa, indicato per le malte a base cementizia. Il LATTICE AC 900 aggiunto in qualsiasi tipo di impasto a base cementizia, conferisce eccellenti qualità di aggrappo sui sottofondi, anche su quelli lisci, aumentando la resistenza alla flessione e all'abrasione. Dopo l'essiccazione le malte presentano una maggiore compattezza ed una conseguente migliore impermeabilità.

Impieghi

- Nelle riprese di getto del calcestruzzo
- Nelle boiacche da ripresa
- Nelle malte per i rispristini strutturali
- Per il ripristino di pavimentazioni di calcestruzzo ammalorate
- Per aumentare l'adesione delle malte osmotiche
- Nel rinzafo adesivo per l'aggrappo degli intonaci
- Nelle applicazioni di intonaci e malte cementizie per esaltare l'aggrappo di sottofondi lisci
- Negli adesivi per la posa di qualsiasi di piastrella, sia su pavimento sia su rivestimenti e per esaltare l'adesione su supporti lisci

IMPORTANTE

- Dai supporti devono essere rimosse le parti ammalorate o in via di distacco
- Applicare su superfici perfettamente pulite
- Non applicare su supporti con trattamento pellicolare
- Non applicare su superfici verniciate
- Preparare la malta nelle ore meno calde della giornata

Modalità di applicazione

Il LATTICE viene aggiunto all'acqua d'impasto secondo lo schema di seguito riportato:


APPLICAZIONI	DOSAGGIO
Boiacche cementizie	1 l lattice+1 l'acqua+3-4 Kg cemento
Boiacche cementizie con inerti	1 l lattice+1 lacqua+3-4 Kg

Razzanelli Hydratite s.r.l.

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701

www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com

Pag. 1 di 2

 razzanelli HYDRATITE	<u>LATTICE AC 900</u>	ST - LATTICE AC 900- REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 2 di 2

	cemento+3Kg inerte fine (granulometria 0.8-1 mm)
Malte per ripristini strutturali	1-1.5 l ogni 25 Kg di prodotto
Malte osmotiche	1-1.5 l ogni 25 Kg di prodotto
Intonaci cementizi preconfezionati	1-2 l ogni 40 Kg di prodotto
Rasanti cementizi	1-1.5 l ogni 25 Kg di prodotto
Malte tradizionali da cantiere	1-2 l ogni 25 Kg di prodotto
Adesivi per piastrelle	1 l ogni 25 Kg di prodotto

Il dosaggio può variare in funzione del tipo di sottofondo e dell'aggrappaggio desiderato.

INFLUENZA DELLA TEMPERATURA

La temperatura di utilizzo del prodotto è compresa tra i 5°C ed i 35°C. per temperature inferiori e su supporti in via di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive è raccomandabile non usare il prodotto.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l'ufficio tecnico.

Razzanelli Hydratite s.r.l.
 Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy
 tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701
www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com

Pag. 2 di 2