
 <b>razzanelli</b> HYDRATITE	<u><b>RASEN CAPPOTTO</b></u>	ST - RASEN CAP - REV 02  Data ultima Revisione: 16/02/2018
	<b>SCHEDA TECNICA</b>	Pagina 1 di 3



## **RASANTE - COLLANTE CEMENTIZIO PER FINITURE DI INTERNI ED ESTERNI E NELLE APPLICAZIONI DI INTONACI A CAPPOTTO**

### **Descrizione**

È un prodotto premiscelato traspirante pronto all'uso a base di cemento, inerti selezionati, resine specifiche ed appropriati additivi che gli conferiscono particolari caratteristiche di adesione, indurimento, resistenza alle abrasioni, assenza totale di ritiri e tale da potere realizzare una rasatura di facile stesura. Il prodotto trova impiego in interni ed esterni, ha ottima aderenza su qualsiasi tipo di supporto lasciandolo traspirare. È idoneo in tutte le applicazioni ove necessiti una rasatura del sottofondo di pareti verticali e soffitti, compreso i calcestruzzi a superficie liscia, consente di livellare irregolarità da 2 a 10 mm. Trova impiego nelle applicazioni dell'intonaco a cappotto, per pannelli termoisolanti per cappotto in polistirene (polistirolo espanso) e polistirene espanso estruso.

Il prodotto ha elevata versatilità di utilizzo, sia come collante sia per la rasatura dei pannelli. Applicabile sia su sottofondi nuovi o vecchi purché stabili, consente di ricostruire con facilità angoli e spigoli mancanti. Il prodotto può aversi grigio o bianco.

### **Impieghi**

- Rasature di pareti e soffitti in interni ed esterni
- Rasature di facciate, balconi, gronde, pensiline, etc.
- Regularizzazione di superfici dopo interventi di ripristino
- Rivestimento di travi, pilastri ed altre opere in cemento armato
- Rasature a civile di strutture in calcestruzzo con irregolarità, alveolature o vespai
- Rasature su elementi prefabbricati e precompressi
- Collante per pannelli nell'applicazione di intonaci a cappotto
- Rasature su pannelli nelle applicazioni di intonaci a cappotto

### **AVVERTENZE**


Non applicare su:

- supporti aventi irregolarità superiore a 10 mm
- supporti in gesso

#### **Razzanelli Hydratite s.r.l.**

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy  
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701  
[www.razzanellihydratite.it](http://www.razzanellihydratite.it) - [razzanellihydratite@gmail.com](mailto:razzanellihydratite@gmail.com)

Pag. 1 di 3

 <b>razzanelli</b> HYDRATITE	<b><u>RASEN CAPPOTTO</u></b>	ST - RASEN CAP - REV 02  Data ultima Revisione: 16/02/2018
	<b>SCHEDA TECNICA</b>	Pagina 2 di 3

- supporti non perfettamente puliti
- supporti friabili e poco compatti
- supporti con vernici o strati pellicolari

## **Modalità di esecuzione ed applicazione**

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere perfettamente compatto e pulito. Devono essere asportare le parti friabili e le eventuali tracce di olii, grassi, trattamenti plastici e pellicolari. Le eventuali cavità o buchi devono essere riempiti.

### PREPARAZIONE DELLA MALTA

Impastare a mano o con trapano a frusta, aggiungendo a 25 kg di prodotto 6 litri di acqua circa. La malta deve presentarsi omogenea, esente da grumi e sufficientemente consistente. Il dosaggio d'acqua può variare in funzione delle temperature climatiche in cui si opera.

### APPLICAZIONE

Bagnare bene lo strato di fondo e successivamente applicare con cazzuola metallica. Il prodotto va messo in opera con spessori non superiori a 3 mm per volta, i successivi strati dovranno essere applicati non appena lo strato precedente è in fase di presa e successivamente frattazzare con frattazzo di spugna. Possono livellarsi irregolarità aventi spessori dai 2 ai 10 mm.

### INFLUENZA DELLA TEMPERATURE

La temperatura di utilizzo del prodotto è compresa tra i 5 °C ed i 40 °C, tenendo tuttavia presente che a temperature superiori ai 35 °C può subire qualche influenza sulla lavorabilità. Per temperature inferiori allo 0 °C, su supporti in via di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive, è raccomandabile non usare la malta.

### **Fornitura**

Sacchi da 25 kg


### **Conservazione**

Conservare in luogo asciutto e protetto. TEME L'UMIDITÀ

#### **Razzanelli Hydratite s.r.l.**

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy  
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701  
[www.razzanellihydratite.it](http://www.razzanellihydratite.it) - [razzanellihydratite@gmail.com](mailto:razzanellihydratite@gmail.com)

Pag. 2 di 3

 <b>razzanelli</b> HYDRATITE	<b><u>RASEN CAPPOTTO</u></b>	ST - RASEN CAP - REV 02  Data ultima Revisione: 16/02/2018
	<b>SCHEDA TECNICA</b>	Pagina 3 di 3

## Resa

Collante: circa 2.5-3 Kg/m<sup>2</sup>

Rasante: circa 3-3.5 Kg/m<sup>2</sup> in funzione della rugosità del supporto

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Massa volumica del prodotto indurito: circa 1.52 Kg/l
- + Resistenza a fuoco: prodotto non infiammabile
- + resistenza alla saponificazione: prodotto non saponificabile
- + tempo di riposo dell'impasto: circa 10 minuti
- + tempo di vita dell'impasto: circa 5 ore

## **VOCE DI CAPITOLATO**

### Collante - Rasante

Pulire accuratamente i supporti da trattare, applicare RASEN sul pannello coibente, applicare il pannello alla parete sistemandolo e fissarlo con idonei tasselli e chiodi, applicare RASEN quale rasatura annegando idonea rete in fibra di vetro. La finitura sarà eseguita con in rivestimento decorativo colorato della RAZZANELLI HYDRATITE SRL.

*I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l'ufficio tecnico.*

### **Razzanelli Hydratite s.r.l.**

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy  
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701  
[www.razzanellihydratite.it](http://www.razzanellihydratite.it) - [razzanellihydratite@gmail.com](mailto:razzanellihydratite@gmail.com)

Pag. 3 di 3