 razzanelli HYDRATITE	<u>SILODEC PITTURA</u> <u>SILODEC FISSATIVO</u>	ST - SILODEC- REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 1 di 3

Descrizione

La Pittura Silossanica è una idropittura a base di inerti selezionati, resine acril-silossaniche, appropriati additivi e pigmenti. SILODEC, fissativo e pittura, è un prodotto indicato per la finitura di esterni grazie alle sue elevate qualità prestazionali. Le proprietà delle resine silossaniche contenute nel prodotto caratterizzano la coesistenza delle caratteristiche di permeabilità al vapore d'acqua e di idrorepellenza, tradizionalmente considerate come incompatibili.

Impieghi

La resina silossanica rende il prodotto idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, ed allo sfarinamento, conferendo durabilità nel tempo. Le sue caratteristiche consentono una buona permeabilità al vapore acqueo, una riduzione alla presa di sporco ed una eccezionale facilità di applicazione mantenendo il colore uniforme in facciata, non formando macchiature o discontinuità di colore. Il prodotto protegge efficacemente contro la pioggia battente e conferisce un aspetto decorativo di pregio consentendo all'intonaco di rimanere protetto a lungo nel tempo. La resina silossanica ricopre i pori senza alterare la struttura di fondo del supporto permettendo così alla superficie di traspirare senza lasciar penetrare l'acqua

Modalità di applicazione

Pulire accuratamente le superfici da trattare (*).

Applicare una mano di SILODEC FISSATIVO, isolante e ancorante silossanico che rinforza il fondo da trattare conferendo uniformità d'assorbimento. Applicare SILODEC PITTURA solo dopo la completa essiccazione di SILODEC FISSATIVO. Applicare la seconda mano di SILODEC PITTURA dopo non meno di 4-5 ore dalla prima.

Miscelare il prodotto con la quantità idonea di acqua pulita e mescolare accuratamente:

SILODEC FISSATIVO diluire con il 50%

SILODE PITTURA diluire con circa il 10-15%


(*) Preparazione del fondo

Razzanelli Hydratite s.r.l.

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701

www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com

Pag. 1 di 3

 razzanelli HYDRATITE	<u>SILODEC PITTURA</u> <u>SILODEC FISSATIVO</u>	ST - SILODEC- REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 2 di 3

La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, strati plastici pellicolari e vecchie pitture e rivestimenti degradati devono essere preventivamente rimosse.

Avvertenze

Non applicare:

- Su supporti trattati con pitture o rivestimenti sintetici
- Supporti inconsistenti, sfarinanti o degradati
- Vecchie pitture sintetiche se non perfettamente ancorate
- in presenza di umidità di risalita capillare;
- nelle ore più calde della giornata;
- sotto pioggia battente, su superfici bagnate ed a temperature inferiori ai 5 °C;

Resa:

- FISSATIVO 150 ÷ 200 ml/mq in funzione del grado di assorbimento della parete
- PITTURA 250 ml/mq per ogni strato, in funzione del grado di assorbimento della parete (resa teorica per mano)

Aspetto

Liquido

Colori

FISSATIVO: incolore

PITTURA: colora da cartella

Fornitura

Confezioni da 16 litri

Conservazione

Conservare in luogo asciutto e protetto


VOCE DI CAPITOLATO

Razzanelli Hydratite s.r.l.

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701

www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com

Pag. 2 di 3

 razzanelli HYDRATITE	<u>SILODEC PITTURA</u> <u>SILODEC FISSATIVO</u>	ST - SILODEC- REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 3 di 3

Pulire accuratamente i supporti da trattare, applicare il SILODEC Fissativo ai silossani specifico per la Pittura Silossanica diluito al 50 % con acqua, applicare due mani a pennello o a rullo di SILODEC Pittura Silossanica della RAZZANELLI HYDRATITE SRL.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l'ufficio tecnico.

Razzanelli Hydratite s.r.l.
 Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy
 tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701
www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com

Pag. 3 di 3