

 <b>razzanelli</b> HYDRATITE	<b><u>SOLEA</u></b>	ST - SOLEA- REV 02  Data ultima Revisione: 16/02/2018
	<b>SCHEDA TECNICA</b>	Pagina 1 di 1

### Descrizione ed Impieghi

Idropittura lavabile ad alta copertura per esterni ed interni a base di copolimeri in dispersione e cariche minerali selezionate. U prodotto é stato studiato con il fine di ottenere notevoli caratteristiche qualitative, infatti consente buone resistenze all'abrasione ad umido, possiede elevato grado di adesione e velocità di applicazione, conferendo al supporto un gradevole effetto vellutato.

### Modalità di applicazione

Preparare il supporto avendo cura di:

- pulire le superfici da trattare, asportando le eventuali parti in fase di distacco;
- imperfezioni, lesioni, sfogliature, dovranno essere eliminati, stuccati e carteggiati;
- su superfici nuove e/o ripristinate, accertarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato;

si consiglia di applicare una mano del nostro FIS SATIVO all'acqua che ha lo scopo di isolare le eventuali sostanze alcaline presenti, di fissare le vecchie pitture senza doverle asportare e di uniformare gli assorbimenti.

Il prodotto va diluito in peso con acqua potabile con circa il 40 % per la prima mano ed al 30% per la seconda mano.

L'esecuzione può essere eseguita a pennello, a rullo (preferibilmente a pelo corto) ed a spruzzo (airless o aerografo).

**Peso specifico:** 1,52 kg/l

**Resa:** 8-9 mq/L per due mani

**Confezioni:** contenitori da 14 litri

**Stoccaggio:** conservare il prodotto a temperature comprese tra i 8 °C ed i 35 °C

**Aspetto:** Liquido

**Colori:** colori da cartella

*I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l'ufficio tecnico.*

**Razzanelli Hydratite s.r.l.**

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy  
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701

[www.razzanellihydratite.it](http://www.razzanellihydratite.it) - [razzanellihydratite@gmail.com](mailto:razzanellihydratite@gmail.com)

Pag. 1 di 1