


 razzanelli HYDRATITE	SOSIVA® FLEX Acquabloc	ST - SOSIVAFLEX - REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 1 di 1



Campi di applicazione

Impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo, intonaci e massetti cementizi. Rivestimento per terrazze, balconi, piscine, bagni e, in generale, superfici esposte all'acqua e all'umidità.

Caratteristiche tecniche

È una malta Bicomponente costituita da legante cementizio, aggregati scelti, additivi speciali (componente A) e polimeri sintetici in soluzione acquosa (componente B). Miscelando i due componenti si ottiene un impasto pronto all'uso facile da applicare su supporti di calcestruzzo, muratura, marmo e ceramica, debitamente pulite e strutturalmente solide. Nel tempo presenta particolare durabilità anche in situazioni esposte.

Il prodotto è certificato e rispetta i requisiti di controllo produzione della UNI EN 1504-2 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo. È identificato come un *rivestimento* (C), ovvero un trattamento finalizzato ad ottenere uno strato protettivo continuo sulla superficie del calcestruzzo, secondo i principi PI, MC e IR (Principi e metodi per la protezione e riparazione delle strutture di calcestruzzo).

Dati tecnici

Consistenza dell'impasto: plastica-spatolabile.

Rapporto dell'impasto: comp. A: comp. B = 5:1.

Durata dell'impasto: circa 3 h.

Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C.

Spessore di applicazione: da 1 mm a 3 mm

Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento C principi PI, MC e IR (Principi e metodi per la protezione e riparazione delle strutture di calcestruzzo).

Immagazzinaggio: 12 mesi parte A, 24 mesi parte B.

Applicazione: spatola d'acciaio.

Consumo:

– a spatola 2 kg/m² per 2 mm di spessore;

Confezioni:

– unità da 30 kg: sacchi di malta in polvere (Componente A) da 25 kg + taniche (Componente B) da 5 lt.

Razzanelli Hydratite s.r.l.

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy

tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701

www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com