

**RASANTE BIANCO PER FINITURE DI INTERNI ED ESTERNI****Descrizione**

È un premiscelato traspirante pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua a base di cemento, aggregati selezionati, resine appropriate ed additivi che conferiscono particolari qualità di adesione, indurimento, resistenza alle abrasioni, assenza totale di ritiri. Ha ottima aderenza su qualsiasi tipo di supporto lasciandolo traspirare. È idoneo ove necessiti una rasatura del sottofondo di pareti verticali e soffitti, e consente di livellare irregolarità dai 2 ai 10 mm. Applicabile su sottofondi nuovi o vecchi purchè stabili. Consente di ricostruire con facilità angoli e spigoli mancanti.

Impieghi

- Rasature di pareti e soffitti in interni ed esterni
- Rasature di facciate, balconi, gronde, pensiline, ecc.
- Regolarizzazione di superfici dopo interventi di ripristino
- Rasature a civile di strutture in calcestruzzo con irregolarità, alveolature o vespai

MODALITA' DI ESECUZIONE1) Preparazione dei supporti

Rimuovere totalmente l'intonaco esistente, le parti deteriorate ed incoerenti ed eventuali efflorescenze saline quindi procedere ad un energico lavaggio della muratura con acqua. Pulire bene le superfici da eventuali tracce di calce, polvere, olii, grassi, vernici, siliconi, e dallo sporco in generale.

2) Messa in opera

Impastare a mano o con trapano a frusta aggiungendo circa 6 litri di acqua in 25 kg di prodotto. La malta deve presentarsi omogenea, esente da grumi e sufficientemente consistente. Il dosaggio d'acqua può variare in funzione delle temperature climatiche in cui si opera. Bagnare bene lo strato di fondo e successivamente applicare con cazzuola metallica. Il prodotto va messo in opera con spessori non superiori a 3 mm per volta; i successivi strati dovranno

Razzanelli Hydratite s.r.l.Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701www.intonacirazzanelli.it - info@hydratite.it

Pag. 1 di 2

essere applicati non appena lo strato precedente è in fase di presa; quindi frattazzare con frattazzo di spugna.

IMPORTANTE

Non applicare su:
supporti in gesso
supporti non perfettamente puliti
supporti friabili e poco compatti

INFLUENZA DELLA TEMPERATURA

La temperatura di utilizzo del prodotto è compresa tra i 8 °C ed i 35 °C , tenendo tuttavia presente che a temperature maggiori ai 30 °C la malta può subire qualche influenza sulla lavorabilità (la lavorabilità diminuisce da 2 ore ad 1 ora circa). Per temperature inferiori allo 0 °C , su supporti in via di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive, è raccomandabile non utilizzare il prodotto.

Stoccaggio

Sacchi da 25 Kg .
Conservare il prodotto in ambienti coperti ed asciutti.
Essendo il prodotto a base di cemento è igroscopico.

Resa

2.5 - 3 kg/mq circa in base alla scabrezza del supporto

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l'ufficio tecnico.

Razzanelli Hydratite s.r.l.

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701

www.intonacirazzanelli.it - info@hydratite.it

Pag. 2 di 2