 razzanelli HYDRATITE	<u>EASY PAINT</u>	ST - EASYPAIN- REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEMA TECNICA	Pagina 1 di 4



EASY PAINT – pittura cementizia - DOUBLEFACE BICOMPONENTE - un prodotto innovativo con un doppio utilizzo rasante/pittura, sia per il fai da te che per le imprese. Utilizzabile per le murature esterne ed interne. Con semplici operazioni di miscelazione dei due componenti, aggiungendo 2 diverse quantità d'acqua si ottengono 2 prodotti da utilizzare in successione, prima come rasante e poi come pittura di finitura.

Impieghi

EASY PAINT nasce con l'idea di essere utilizzato sia come pittura che come rasante (doubleface), variando esclusivamente la percentuale di acqua della miscela. Ideale per il trattamento di pareti interne ed esterne, soffitti, colonne e partizioni. Ha buone qualità tixotropiche e può essere applicato su diverse tipologie di supporto come laterizio, tufo, calcestruzzo, ecc. L'ottima lavorabilità consente una posa in opera semplice e veloce. È un prodotto traspirante idoneo a neutralizzare manifestazioni di condense e muffe, risultando particolarmente durevole all'azione degli agenti atmosferici. Applicabile a mano e a spruzzo.

Modalità di applicazione

EASY PAINT è un prodotto bicomponente costituito da una parte in polvere (miscela a base cementizia) ed una liquida (lattice) da miscelare con le seguenti proporzioni:

VERSIONE PITTURA: KG 5 DI POLVERE +Lt 1 DI LATTICE + Lt 3 DI ACQUA
Spessore di applicazione: 2-3 mm anche in due mani con intervallo tra le due mani di 15-20 min.


VERSIONE RASANTE: KG 5 DI POLVERE +Lt 1 DI LATTICE + Lt 1 DI ACQUA
Spessore di applicazione: fino a 4 cm in due mani a distanza di circa 2 ore.

EASY PAINT deve essere utilizzato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei. Bagnare il supporto prima di applicare il prodotto.
Applicabile a mano e a spruzzo.

Razzanelli Hydratite s.r.l.

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701
www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com

Pag. 1 di 4

 razzanelli HYDRATITE	<u>EASY PAINT</u>	ST - EASYPAIN- REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 2 di 4

Preparazione del fondo

La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, strati plastici pellicolari e vecchi intonaci degradati devono essere preventivamente rimosse.

Confezioni: SACCHI da 5, 10 e 25 Kg e tanichette da 1, 2 e 5 Lt

Caratteristiche tecniche (*)

EASY PAINT è una polvere bianca o grigia costituita da cemento, calce, inerti calcarei e appropriati additivi che mescolata con il lattice e con acqua dà un impasto facilmente applicabile in verticale con spatola o a spruzzo con macchine intonacatrici. È classificato come malta GP, per usi generali, per applicazioni su soffitti e su pareti interne ed esterne, rispondendo ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, REG 305/2011/UE e EN 998-1.

EASY PAINT è conforme ai requisiti dichiarati con la DoP e nell'etichetta CE.

(*) per ulteriori chiarimenti contattare l'ufficio tecnico


IL PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAL D.M. 11/01/2017 (Allegato 2)

DATI TECNICI	
Granulometria dell'inerte	< 0.8 mm
Resa specifica	PITTURA: 200 g/m ² RASANTE: 2 Kg/m ²
Ritiro	trascurabile
pH	12,4
Densità intonaco indurito (EN 1015-10)	PITTURA: 812 Kg/m ³ RASANTE: 1063 Kg/m ³
Permeabilità al vapore (EN 1015-19)	PITTURA: $\mu=2$

Razzanelli Hydratite s.r.l.

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701
www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com


Pag. 2 di 4

 razzanelli HYDRATITE	<u>EASY PAINT</u>	ST - EASYPAIN- REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 3 di 4

	RASANTE: $\mu=5$
Conducibilità termica (EN 1745)	PITTURA: $\lambda = 0,20 \text{ W/m}\cdot\text{°K}$ RASANTE: $\lambda = 0,20 \text{ W/m}\cdot\text{°K}$ (valore tabulato - TAB. A.12- EN 1745)
Assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)	PITTURA: W0 RASANTE: W0
Conforme alla Norma	UNI EN 998-1
DATI CARATTERISTICI	
Colore	Bianco o grigio
Consistenza	Polvere +Lattice
DATI APPLICATIVI	
Acqua d'impasto	PITTURA: 90% RASANTE: 60%
Spessore min-max per mano di applicazione	PITTURA: 2-3 mm RASANTE: 2 -3cm
Consistenza dell'impasto	Pastoso
Durata dell'impasto	3-4 ore
Temperatura di applicazione	+5 - +35°C
Tempo di asciugatura per le pitture	7 gg

Razzanelli Hydratite s.r.l.
 Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy
 tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701
www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com

Pag. 3 di 4

 razzanelli HYDRATITE	<u>EASY PAINT</u>	ST - EASYPAIN- REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 4 di 4

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l'ufficio tecnico.

Razzanelli Hydratite s.r.l.

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701
www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com

Pag. 4 di 4