

 razzanelli HYDRATITE	<u>AIRWALL</u>	ST - AIRWALL- REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 1 di 1

Descrizione ed Impieghi

Idropittura decorativa per interni a base di copolimeri in dispersione, cariche minerali selezionate, idonea su supporti ove necessiti una finitura coprente e traspirante. L'accurata formulazione del prodotto permette finiture di qualità e l'alta permeabilità al vapore d'acqua, la rende idonea in tutte le applicazioni in ambienti con alto tenore di umidità (bagni, cucine, etc.).

Modalità di applicazione

Preparare il supporto avendo cura di:

- pulire le superfici da trattare, asportando le eventuali parti in fase di distacco;
- imperfezioni, lesioni, sfogliature, dovranno essere eliminati, stuccati e carteggiati;
- su superfici nuove e/o ripristinate, accertarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato;

Si consiglia di applicare una mano del nostro FISSATIVO all'acqua che ha lo scopo di isolare le eventuali sostanze alcaline presenti, di fissare le vecchie pitture senza doverle asportare e di uniformare gli assorbimenti.

Il prodotto va diluito in peso con acqua potabile con circa il 30 % per la prima mano ed al 20% per la seconda mano.

L'esecuzione può essere eseguita a pennello, a rullo (preferibilmente a pelo corto) ed a spruzzo (airless o aerografo).

Peso specifico: 1,61 kg/l

Resa: 8-9 mq/l per due mani

Confezioni: contenitori da 14 litri

Stoccaggio: conservare il prodotto a temperature comprese tra i 8 °C ed i 35 °C

Aspetto: Liquido

Colori: colori da cartella

AVVERTENZE

- Le diluizioni possono aumentare o diminuire in proporzione dell'assorbimento del sottofondo;
- Si consiglia di lasciare asciugare dalle 4-5 ore prima della seconda mano;
- I valori sono riferiti a prove di laboratorio e potrebbero risultare sensibilmente diversi, ciò dovuto alle condizioni dei supporti ed a quelle climatiche in cui si opera.

L'azienda è unicamente responsabile della qualità del prodotto. L'applicazione del prodotto non eseguito secondo le conformità descritte e secondo giusta regola d'arte declina ogni responsabilità dell'Azienda sui risultati ottenuti. La buona qualità del prodotto non dispensa il cliente dalla responsabilità della giusta conservazione, della verifica della qualità, della messa in opera secondo giusta regola d'arte e di valutarne l'idoneità in funzione dell'uso e degli scopi voluti. Tutti i consigli da noi forniti verbalmente o per iscritto o in qualità di prova, hanno valore esemplificativo sulle tematiche in oggetto e non costituiscono un impegno da parte dell'azienda.

Razzanelli Hydratite s.r.l.

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy

tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701

www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com

Pag. 1 di 1