

 razzanelli HYDRATITE	<u>ORCHIDEA</u>	ST - ORCHIDEA- REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 1 di 2

Descrizione ed Impieghi

Idropittura antimuffa ad elevata lavabilità e copertura, per interni, a base di copolimeri in dispersione e cariche minerali selezionate. L'accurata formulazione del prodotto conferisce eccellente lavorabilità e praticità d'uso, notevole adesione sui supporti e resistenza all'abrasione ad umido. Risulta particolarmente indicata per prevenire e sanare i muri affetti da muffe.

Modalità di applicazione

Preparare il supporto avendo cura di:

- pulire le superfici da trattare, asportando le eventuali parti in fase di distacco;
- imperfezioni, lesioni, sfogliature, dovranno essere eliminati, stuccati e carteggiati;
- su superfici nuove e/o ripristinate, accertarsi che il supporto sia asciutto e ben stagionato;

Si consiglia di applicare una mano del nostro FISSATIVO all'acqua che ha lo scopo di isolare le eventuali sostanze alcaline presenti, di fissare le vecchie pitture senza doverle asportare e di uniformare gli assorbimenti.

Il prodotto va diluito in peso con acqua potabile con circa il 25 % per la prima mano ed al 20% per la seconda mano.

L'esecuzione può essere eseguita a pennello, a rullo (preferibilmente a pelo corto) ed a spruzzo (airless o aerografo).

Peso specifico: 1,39 kg/l

Resa: 8-9 mq/l per due mani

Confezioni: contenitori da 14 litri

Stoccaggio: conservare il prodotto a temperature comprese tra i 8 °C ed i 35 °C

Aspetto: Liquido

Colori: colori da cartella

AVVERTENZE


Razzanelli Hydratite s.r.l.

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy

tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701

www.razzanellihydratite.it - razzanellihydratite@gmail.com

Pag. 1 di 2

 razzanelli HYDRATITE	<u>ORCHIDEA</u>	ST – ORCHIDEA– REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	SCHEDA TECNICA	Pagina 2 di 2

- Le diluizioni possono aumentare o diminuire in proporzione dell'assorbimento del sottofondo;
- Si consiglia di lasciare asciugare dalle 4-5 ore prima della seconda mano;
- I valori sono riferiti a prove di laboratorio e potrebbero risultare sensibilmente diversi, ciò dovute alle condizioni dei supporti ed a quelle climatiche in cui si opera.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l'ufficio tecnico.

Razzanelli Hydratite s.r.l.
 Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo – Italy
 tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701
www.razzanellihydratite.it – razzanellihydratite@gmail.com

Pag. 2 di 2