
 <b>razzanelli</b> HYDRATITE	<b><u>INTOMUR</u></b>	ST - INTOMUR- REV 02  Data ultima Revisione: 16/02/2018
	<b>SCHEDA TECNICA</b>	Pagina 1 di 2



## **Intonaco premiscelato minerale per lisciatura di interni ed esterni di tipo tradizionale**

### **Descrizione**

Prodotto minerale premiscelato pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua. È composto da calce idrata, cemento, inerti calcarei selezionati ed appropriati additivi che conferiscono alla malta un buon potere adesivo, ottima lavorabilità, eliminando il ritiro e le fessurazioni. Essendo un prodotto altamente traspirante, rende le superfici trattate poco sensibili alla formazione di muffe, conferendo durabilità nel tempo.

### **Impieghi**

- In murature interne ed esterne
- Applicazione a mano

### **Modalità di applicazione**

#### Preparazione del fondo


Dai supporti devono essere rimosse le parti ammalorate o in via di distacco. Applicare su superfici perfettamente pulite. Non applicare su supporti con trattamento pellicolare o su superfici verniciate. L'intonaco va applicato su sottofondo ben stagionato che dovrà essere abbondantemente bagnato fino a completo assorbimento. Per sottofondi eseguiti con altri componenti, quali la calce idraulica, si dovrà controllare l'assorbimento d'acqua onde evitare possibili bruciature e sfarinamenti causati da sottrazione d'acqua durante la presa dell'intonaco; Per le riprese fare tagli netti ed evitare le sovrapposizioni; Nella preparazione del sottofondo si dovrà evitare l'uso di idrofughi o di malte additivate con plastificanti.

#### Applicazione

La malta va miscelata con circa 18 litri di acqua ogni 100 kg di prodotto. Impastare a mano o a macchina fino all'ottenimento della migliore consistenza. Inumidire il sottofondo ed applicare il prodotto con cazzuola metallica. La malta posata dovrà essere leggermente compressa e ben sistemata. All'inizio della presa, se necessario, bagnare leggermente il frattazzo di spugna con acqua e procedere alla spugnatura.

Razzanelli Hydratite s.r.l.  
Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy  
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701  
[www.intonacirazzanelli.it](http://www.intonacirazzanelli.it) - [razzanellihydratite@gmail.com](mailto:razzanellihydratite@gmail.com)

Pag. 1 di 2

 <b>razzanelli</b> HYDRATITE	<b><u>INTOMUR</u></b>	ST - INTOMUR- REV 02  Data ultima Revisione: 16/02/2018
	<b>SCHEDA TECNICA</b>	Pagina 2 di 2

### **Avvertenze**

- Preparare la malta nelle ore meno calde della giornata
- Rimuovere le parti ammalorate e in via di distacco dai supporti
- Applicare su superfici perfettamente pulite
- Non applicare su supporti con trattamento pellicolare
- Non applicare su superfici verniciate
- Evitare l'applicazione in pieno, in caso di vento forte e pioggia

### **Fornitura**

Sacchi da 25 kg

### **Conservazione**

Conservare in luogo asciutto e protetto

### **Resa**

Circa 9 Kg/mq in base alla scabrezza del supporto

### **VOCE DI CAPITOLATO**

Intonaco premiscelato minerale per intonaci interni ed esterni, a base di calce idrata, inerti calcarei selezionati del tipo INTOMUR della RAZZANELLI HYDRATITE S.R.L.

*I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l'ufficio tecnico.*

Razzanelli Hydratite s.r.l.  
Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy  
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701  
[www.intonacirazzanelli.it](http://www.intonacirazzanelli.it) - [razzanellihydratite@gmail.com](mailto:razzanellihydratite@gmail.com)

Pag. 2 di 2