

 <b>razzanelli</b> HYDRATITE	<b>SOSIVA® FINITURA</b> FL 6015	ST – SOSIVA FINITURA – REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	<b>SCHEDA TECNICA</b>	Pagina 1 di 3

## **MALTA PREMISCELATA BIANCA DI FINITURA LISCIA PER ESTERNI ED INTERNI**

### **Descrizione**

**SOSIVA® FINITURA** è un premiscelato per finiture lisce a base di calce idrata, cemento, inerti calcarei finissimi ed appropriati additivi che gli conferiscono un'ottima lavorabilità e adesione. E' altamente traspirante, scorrevole nella posa, di facile applicazione e di buone qualità fisico-meccaniche. Risulta idoneo per la realizzazione dello strato di finitura su sottofondi di intonaci premiscelati per realizzare superfici lisce, donando un gradevole effetto decorativo.

### **MODALITA' D'USO**

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

- Dai supporti devono essere rimosse le parti ammalorate o in via di distacco.
- Applicare su superfici perfettamente pulite.
- Non applicare su supporti con trattamento pellicolare.
- Non applicare su superfici verniciate.
- Non aggiungere al prodotto pronto altro materiale.
- Bagnare adeguatamente il sottofondo prima di applicare il prodotto.
- Per applicazione su calcestruzzo e su superfici lisce è opportuno l'utilizzo di aggrappante.

#### **APPLICAZIONE**

SOSIVA® FINITURA va addizionato con circa il 50 % d'acqua che comunque va dosata fino al raggiungimento della consistenza voluta e mescolato con un agitatore meccanico assicurandosi che non vi siano grumi nell'impasto. Dopo averlo lasciato riposare per circa 5 minuti, si può procedere all'applicazione con spatola metallica con passaggi in senso orizzontale e verticale.

L'applicazione deve essere effettuata in due strati successivi, applicando il secondo strato quando il primo non è ancora asciutto. Lo spessore del materiale applicato in due mani non deve superare i 3

#### **Razzanelli Hydratite s.r.l.**

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy  
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701  
[www.intonacirazzanelli.it](http://www.intonacirazzanelli.it) - [razzanellihydratite@gmail.com](mailto:razzanellihydratite@gmail.com)

Pag. 1 di 3

 <b>razzanelli</b> HYDRATITE	<b>SOSIVA® FINITURA</b> FL 6015	ST - SOSIVA FINITURA - REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	<b>SCHEDA TECNICA</b>	Pagina 2 di 3

mm . L'inizio della presa dipende dalle condizioni ambientali in cui si opera e dal potere assorbente del sottofondo. prodotto nelle ore meno calde della giornata ed è opportuno proteggerlo da una rapida essiccazione dovuta a giornate particolarmente calde o ventose. Per la successiva posa di idropitture, lasciare trascorrere dai 10 ai 30 giorni, ciò in funzione delle condizioni climatiche in cui si opera le quali influenzano i tempi del completo essiccamento del prodotto.

### INFLUENZA DELLA TEMPERATURA

La temperatura di utilizzo del prodotto è compresa tra gli 8 °C ed i 35 °C ; per valori più bassi il tempo di presa verrebbe ritardato e per temperature superiori ai 30 °C il prodotto può subire qualche influenza sulla lavorabilità; su supporti in via di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive, è consigliabile non usare il prodotto per evitare l'azione disgregante del gelo. E' raccomandabile applicare il prodotto nelle ore meno calde della giornata.


### CARATTERISTICHE TECICHE

Reazione al fuoco	A 1
Massa volumica in mucchio	633 kg/m <sup>3</sup> ± 10 %
Adesione	≥ 0,05 N/mm <sup>2</sup> - FP: B
Assorbimento d'acqua	W <sub>0</sub>
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	μ < 7
Resistenza media a compressione a 28 gg.	1,00 N/mm <sup>2</sup>
Resa	circa 1 Kg per mq , per uno spessore di 1 mm , in funzione del sottofondo
<b>conforme alla Norma UNI EN 998 - 1</b>	<b>GP - CS I - W<sub>0</sub></b>

I valori indicati sono riferiti a prove di laboratorio e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

**Razzanelli Hydratite s.r.l.**  
 Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy  
 tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701  
[www.intonacirazzanelli.it](http://www.intonacirazzanelli.it) - [razzanellihydratite@gmail.com](mailto:razzanellihydratite@gmail.com)

Pag. 2 di 3

 <b>razzanelli</b> HYDRATITE	<b><u>SOSIVA® FINITURA</u></b> FL 6015	ST – SOSIVA FINITURA – REV 02 Data ultima Revisione: 16/02/2018
	<b>SCHEDA TECNICA</b>	Pagina 3 di 3

### **Stoccaggio**

- sacchi da 25 Kg ;
- conservare il prodotto in ambienti coperti ed asciutti;

### **VOCE DI CAPITOLATO**

Intonaco minerale premiscelato di finitura liscia per esterni ed interni tipo SOSIVA® FINITURA FL 6015 della RAZZANELLI HYDRATITE S.R.L.

*I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Per ulteriori chiarimenti contattare l'ufficio tecnico.*

#### **Razzanelli Hydratite s.r.l.**

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo - Italy  
 tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701  
[www.intonacirazzanelli.it](http://www.intonacirazzanelli.it) - [razzanellihydratite@gmail.com](mailto:razzanellihydratite@gmail.com)

Pag. 3 di 3