

 <b>razzanelli</b> HYDRATITE	<b>SOSIVA® FLEX</b> <b>Acquabloc</b>	ST – SOSIVAFLEX – REV 03  Data ultima Revisione: 16/02/2018
	<b>SCHEDA TECNICA</b>	Pagina 1 di 1



### Campi di applicazione

Guaina cementizia per l'impermeabilizzazione di terrazze, balconi, bagni ed in generale, superfici esposte all'acqua e all'umidità.

### Caratteristiche tecniche

È una malta Bicomponente costituita da legante cementizio, aggregati selezionati, idonei additivi (componente A) e polimeri sintetici in soluzione acquosa (componente B). Miscelando i due componenti si ottiene un impasto pronto all'uso facile da applicare su supporti puliti e strutturalmente solidi di calcestruzzo, muratura, marmo e ceramica. Questo trattamento è finalizzato ad ottenere uno strato protettivo continuo sulla superficie e nel tempo presenta durabilità.

Il prodotto è certificato e rispetta i requisiti di controllo produzione della UNI EN 1504-2.

### Dati tecnici

Consistenza dell'impasto: plastica-spatolabile.

Rapporto dell'impasto: componente A / componente B 5 : 1

Durata dell'impasto: circa 3 h.

Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C.

Spessore di applicazione: da 1 mm a 3 mm

Classificazione: EN 1504-2

Immagazzinaggio: 12 mesi componente A, 24 mesi componente B

Applicazione: spatola d'acciaio.

- Consumo:  
a spatola 2 kg/m<sup>2</sup> per 2 mm di spessore;
- Confezioni:  
unità da 30 kg: sacchi di malta in polvere (Componente A) da 25 kg + taniche (Componente B) da 5 lt.

#### Razzanelli Hydratite s.r.l.

Via Nestore, 12-12/a - 90151 Palermo – Italy  
tel. +39 091 6914537-532404 fax. 091 6911701  
[www.intonacirazzanelli.it](http://www.intonacirazzanelli.it) – [razzanellihydratite@gmail.com](mailto:razzanellihydratite@gmail.com)